

MICROLISSE RESINDECOR

Descripción

RESINDECOR es una dispersión en medio acuoso de ésteres acrílicos, libre de plastificantes, disolventes, amoniacos y alquifol etoxilado, formulado específicamente para el microcemento de la línea MICROLISSE.

Especificaciones de producto

Aspecto	METODO	
	Blando	
Solidos totales	50 ± 1	I-10-31
Viscosidad Brookfield RVT a 23º C (sp. 3/20 rpm, mPa·s):	500-1600	I-10-32
PH	7,5-8,2	I-10-33
Temperatura Mínima de Formación Film (TMFF) (ºC):	0	I-10-43
Peso específico a 20ºC (g/cm ³):	1,03-1,09	I-10-52
Sistema emulsionante:	Aniónico	
Estabilidad a las heladas:	Buena	

DATOS IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Resindecor es un producto especialmente indicado para la mezcla con el microcemento de los debido a su gran resistencia a los álcalis. Al añadir Resindecor se mejoran las propiedades mecánicas del microcemento, de manera que absorbe las posibles dilataciones y contracciones del sustrato debidas tanto a movimientos estructurales como a diferencias de temperatura. También se mejoran las propiedades de adherencia y de impermeabilización del microcemento. Resindecor está indicado para la aplicación de microcemento tanto en suelos como en paredes.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero cementdecor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Cementdecor ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

RESINDECOR

ALMACENAMIENTO

Resindecor debe almacenarse a temperaturas comprendidas entre 5 y 40°C; en los recipientes originales preservándolos del frío intenso y alejados de fuentes de calor. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados para evitar la formación de una película superficial, debido a la evaporación de agua. Si se mantienen estas condiciones, el producto conserva sus propiedades por un periodo aproximado de un año.

FORMATO

Envase de 5-10-25 Litros

SEGURIDAD E HIGIENE

Resindecor no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación. Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que con lleve, bajo la actual regulación, a tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado.

Se recomienda su uso sin medidas especiales de seguridad, sólo las normas legales de salud e higiene laboral y las medidas adicionales derivadas del uso racional de la manipulación de sustancias químicas.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero cementdecor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Cementdecor ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.