

MICROTOUT MICROBASE GROSS

DESCRIPCION

MICROTOUT MICROBASE GROSS es un microcemento mono componente en polvo, formulado con cemento Portland, aglomerados hidráulicos, áridos y minerales seleccionados, aditivos específicos, resinas solidas.

DATOS TECNICOS

TIPO:	Microcemento Mono componente
ASPECTO:	Polvo blanco
MEZCLA	Agua
TAMAÑO MAX, ARIDO	0,8 mm
DENSIDAD DEL MATERIAL EN FRESCO	1,85 Kg/dm ³
DENSIDAD MATERIAL ENDURECIDO (EN 1015-10)	1,70 Kg/dm ³
COMPRESION A 7 DIAS (MPa) UNE 13892 2 C30	8,48 Mpa
COMPRESION A 28 DIAS (MPa) UNE 13892 2 C30	21,74 Mpa
RESISTENCIA A LA FLEXION 7 DIAS UNE 13892 2	2,82 Mpa
RESISTENCIA A LA FLEXION 28 DIAS UNE 13892 2	8,62 Mpa
RESISTENCIA A LA ADHERENCIA 28 DIAS EN 13892-8	>1 Mpa
RESISTENCIA AL IMPACTO (ETAG 004)	10 Nm or J
RENDIMIENTO MEZCLA POR MANO	1,300Kg/m ² /MM
PROPORCION DE MEZCLA	1kg de microbase gross 280-330 ml agua
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	Aprox. 2 horas dependiendo condiciones ambientales

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero cementdecor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Cementdecor ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

MICROTOUT MICROBASE GROSS

DATOS IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MICROTOUT MICROBASE GROSS es un microcemento mono componente en polvo. Idóneo para la preparación del soporte, donde los soportes tienen muy mala planimetría o cejas antes de la aplicación del MICROTOUT MICROBASE. Ha sido formulado para su aplicación como revestimiento continuo de bajo espesor, con gran resistencia mecánica y gran adherencia sobre cualquier tipo de soporte yeso, pladur, cerámica, hormigón, morteros cementosos, mdf y contrachapados, su aplicación puede tener un grosor de hasta 5mm.

CUALIDADES

Revestimiento continuo sin fisuras (respetar siempre las juntas de dilatación).

Excelente trabajabilidad.

Gran adherencia al soporte.

Aplicación sobre casi cualquier tipo de soporte.

Gran flexibilidad.

MODO DE EMPLEO

Preparación de soporte:

Eliminación de siliconas, grasas y cualquier otro producto que tenga el soporte, aspiración del soporte para empezar la aplicación, el soporte debe de estar consolidado y en buenas condiciones.

Imprimación de soporte:

Aplicación de una mano de Primerdecor NBS o PBS según el soporte, mediante rodillo de lana anti gota, la aplicación hay que realizarla estirando bien el material y cruzando en vertical y horizontal, hasta extender bien el producto, esperar media hora antes de realizar el siguiente paso.

Mezclado de Microbase:

Para la preparación del Microbase Gross, verteremos el agua en un envase, se ira añadiendo el polvo de Microbase Gross poco a poco batiéndolo de forma mecánica a bajas revoluciones cuando tengamos toda la masa mezclada, tendremos que batirlo durante 4 minutos transcurrido los cuatro minutos procederemos a dejar a la masa respirar para que expulse el aire, procederemos a realizar la aplicación con llana metálica.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero cementdecor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Cementdecor ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

MICROTOUT MICROBASE GROSS

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto contiene cemento.

Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo.

Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.

No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 10°C ni superior a 30°C.

Las temperaturas bajas alargan y las altas reducen sensiblemente el tiempo de vida del producto y secado del mismo.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Mantener fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

FORMATO

Envase de 20kg

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero cementdecor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Cementdecor ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.