

PRIMERDECOR GRIT

Descripción

Primerdecor GRIT es un copolímero vinil-acrílico en base acuosa libre de alquilfenoles etoxilados, árido seleccionado no superior a 0,3 de granulometría, especialmente indicado para su utilización como promotor de adherencia en soportes no absorbentes y absorbentes.

Especificaciones de producto

| Aspecto | METODO | |
|--|---------------|---------|
| | Crema lechoso | |
| Solidos totales | 50 ± 1 | I-10-31 |
| Viscosidad Brookfield RVT a 23º C (sp. 3/20 rpm, mPa·s): | < 900 | I-10-32 |
| PH | 3,0-5,0 | I-10-33 |
| Peso específico a 20ºC (g/cm ³): | 1,00-1,05 | I-10-52 |
| Sistema emulsionante: | Aniónico | |

DATOS IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Primerdecor GRIT es una emulsión utilizada como promotor de adherencia entre materiales no absorbentes y materiales absorbentes. Se trata de un producto destinado a promover la adhesión entre dichos materiales, está indicado para la adherencia entre dichos materiales y morteros autonivelantes.

MODO DE EMPLEO

| | |
|-------------------|-------------------|
| Aplicación: | Rodillo antigota |
| Tiempo de secado: | 40 minutos |
| Rendimiento: | 8-10 M2 por litro |

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero cementdecor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Cementdecor ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

IBEROCIMENT CEMENTDECOR SLU. / ES B37560927 / POL. IND. LAS VINAS c/ INDUSTRIA 8 NAVE 13

37500 CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SPAIN / +34 923 062 355
comercial@cementdecor.es / www.cementdecor.es

PRIMERDECOR GRIT

ALMACENAMIENTO

Primerdecor GRIT debe almacenarse a temperaturas comprendidas entre 5 y 40°C; en los recipientes originales preservándolos del frío intenso y alejados de fuentes de calor. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados para evitar la formación de una película superficial, debido a la evaporación de agua. Si se mantienen estas condiciones, el producto conserva sus propiedades por un periodo aproximado de un año.

FORMATO

Envase de 5 KG

SEGURIDAD E HIGIENE

Primerdecor GRIT no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación. Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que con lleve, bajo la actual regulación, a tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado.

Se recomienda su uso sin medidas especiales de seguridad, sólo las normas legales de salud e higiene laboral y las medidas adicionales derivadas del uso racional de la manipulación de sustancias químicas.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero cementdecor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Cementdecor ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

IBEROCIMENT CEMENTDECOR SLU. / ES B37560927 / POL. IND. LAS VINAS c/ INDUSTRIA 8 NAVE 13

37500 CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SPAIN / +34 923 062 355
comercial@cementdecor.es / www.cementdecor.es