

LevelDecor

DESCRIPCION

Mortero compuesto de cemento, áridos silíceos de granulometría controlada y aditivos que dotan al producto de una gran resistencia y capacidad de nivelación. Indicado para el nivelado de suelos en espesores de hasta 10 mm, previo a la colocación del revestimiento, con un rápido desarrollo de resistencias. De uso interior. Mortero autonivelante clasificado bajo la norma UNE-EN 13813 como CT – C30 – F7.

DATOS TECNICOS

TIPO:	AUTONIVELANTE
ASPECTO:	Polvo gris
MEZCLA	Agua
COMPRESION A 28 DIAS (MPa) UNE 13892 2 C30	> 30 Mpa
RESISTENCIA A LA ADHERENCIA 28 DIAS EN 13892-8	> 7 Mpa
Densidad de mezcla (Kg/l)	2,1
Espesor de capa Maximo	10mm
Fraguado	< 2 horas (*)
Transitabilidad (22 °C)	12 h
Rendimiento m x mm de espesor	1,80 Kg/m ²
Cubrición (22 °C)	24 h
Retracción (mm/m)	< 0,8
RENDIMIENTO MEZCLA POR MANO	1Kg/m ² /MM
PROPORCION DE MEZCLA	240-260 ML X kg
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	20 min

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero cementdecor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Cementdecor ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

LevelDecor

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Mortero cementoso autonivelante, idoneo para la preparación de soporte, nivelación de suelo.

MODO DE EMPLEO

Preparación de soporte:

Los soportes deben ser rugosos duros, estables, limpios, libres de polvo, pintura, yeso, desencofrantes, comprobar la planeidad, así como que no existen partes disgregables no coqueas es el soporte y en caso necesario sanearlo previamente.

Imprimación de soporte:

Aplicación de una mano de Primerdecor Grit mediante rodillo de lana anti gota, la aplicación hay que realizarla estirando bien el material y cruzando en vertical y horizontal, hasta extender bien el producto, esperar media hora antes de realizar el siguiente paso.

Amasado:

Amasar mecánicamente con agua limpia y potable en la cantidad indicada hasta conseguir una pasta homogénea fluida y autonivelante sin grumos. Amasar la cantidad de material que puede ser utilizado en un tiempo máximo de 30 minutos desde su amasado, tiempo que podrá verse alterado según condiciones ambientales. Dejar reposar 2 minutos.

Aplicación:

Verter la mezcla sobre el soporte y ayudar a la completa nivelación de la mezcla sobre el soporte mediante llana o rastrillo de nivelación, hay que ir pasando el rodillo aireador para la eliminación de burbujas y conseguir una mejor planimetría.

Precauciones:

No aplicar en exterior es, ni sobre bases susceptibles de humedades por remonte capilar.

Respetar las cantidades de agua de amasado.

Un exceso de agua no mejora la trabajabilidad y puede alterar el aspecto final así como, una disminución en las prestaciones finales.

Respete los espesores recomendados.

No aplicar sobre superficies de metal.

Realizar y respetar las juntas estructurales y fraccionamiento de forma adecuada.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero cementdecor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Cementdecor ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

LevelDecor

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto contiene cemento.

Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo.

Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.

No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 10°C ni superior a 30°C.

Las temperaturas bajas alargan y las altas reducen sensiblemente el tiempo de vida del producto y secado del mismo.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Mantener fuera del alcance de los niños

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente

FORMATO

Envase de 20kg

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero cementdecor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Cementdecor ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.