

LevelDecor Gross

DESCRIPCION

Mortero cementoso autonivelante de fraguado normal para recrecidos o regularizaciones de pavimentos interiores. Alta adherencia, fácil aplicación debido a su gran fluidez, válido para aplicaciones tanto por bombeo como mediante vertido. Válido para pavimentos con calefacción radiante.

DATOS TECNICOS

TIPO:	AUTONIVELANTE
ASPECTO:	Polvo gris
MEZCLA	Agua
COMPRESION A 28 DIAS (MPa) UNE 13892 2 C30	> 35 Mpa
COMPRESION A 7 DIAS	> 7 N/mm ²
Resistencia a Flexión 28 días	> 7,0 N/mm ²
Densidad mezcla (Kg/l)	Aproxi. 2,2kg/L
Adherencia al hormigón 28 días (N/mm²)	> 1,5 N/mm ²
Espesor de capa minima y maxima	0,5-30mm
Fraguado	< 450 min
Transitabilidad (22 °C)	48 h
Rendimiento m x mm de espesor	1,85Kg/m ²
Cubrición (22 °C)	24h
Retracción (mm/m)	< 0,9
PROPORCION DE MEZCLA	250-260ML x kg
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	30 min

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero cementdecor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Cementdecor ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

LevelDecor Gross

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Mortero cementoso autonivelante, para recrecidos o regularizaciones de pavimentos interiores. Fácil aplicación debido a su gran fluidez, válido para aplicaciones tanto por bombeo como mediante vertido, válido para pavimentos con calefacción radiante, Nivelación y aislado de superficies de hormigón, mortero.

MODO DE EMPLEO

Preparación de soporte:

Los soportes deben ser rugosos duros, estables, limpios, libres de polvo, pintura, yeso, desencofrantes, comprobar la planeidad, así como que, no existen partes disgregables, no coqueras en el soporte, y en caso necesario, sanearlo previamente el día anterior. Los soportes absorbentes se humedecerán previamente.

Amasado:

Amasar mecánicamente con agua limpia y potable en la cantidad indicada hasta conseguir una pasta homogénea fluida y autonivelante sin grumos. Dejar reposar 2 minutos y volver a mezclar brevemente

Aplicación:

Verter la mezcla sobre el soporte y ayudar a la completa nivelación de la mezcla sobre el soporte mediante llana o rastrillo de nivelación, hay que ir pasando el rodillo aireador para la eliminación de burbujas y conseguir una mejor planimetría

Precauciones:

Respetar las cantidades de agua de amasado.

Un exceso de agua no mejora la trabajabilidad y puede alterar el aspecto final así como, una disminución en las prestaciones finales.

No aplicar directamente sobre suelos de anhidrita.

No recomentado para espesores inferiores a 2 centímetros.

Respete los espesores recomendados.

No aplicar sobre superficies de metal.

Realizar y respetar las juntas estructurales y fraccionamiento de forma adecuada.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero cementdecor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Cementdecor ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

LevelDecor Gross

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto contiene cemento.

Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo.

Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.

No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 10°C ni superior a 30°C.

Las temperaturas bajas alargan y las altas reducen sensiblemente el tiempo de vida del producto y secado del mismo.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Mantener fuera del alcance de los niños

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente

FORMATO

Envase de 20kg

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero cementdecor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Cementdecor ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.